

Przygotowanie

Nowe powierzchnie cementowe muszą być utwardzone przez co najmniej 1 tydzień, suche i wolne od brudu, oleju i tym podobnych. Powłokę mleczka cementowego (jeżeli występuje) należy usunąć przez szlifowanie, piaskowanie lub mycie kwasem. Powierzchnię należy zagruntować produktem Hagmans Dammbindning 1K. Drewno surowe należy zagruntować podkładem do drewna/stolarki (Grundolja), a następnie pokryć lakierem. Przy pokrywaniu istniejącej farby powierzchnię należy zmatowić i usunąć wszelkie luźne pozostałości po starej farbie.

Aplikacja

Pędzlem lub wałkiem. Należy nakładać w dwóch warstwach. Przy gruntowaniu chłonnych podłoży na pierwszą warstwę należy nałożyć Golfarg 1K rozcieńczony w 20% wodą. Sprawdź, czy wentylacja jest dobra. Przy wilgotności przekraczającej 85 % może wystąpić matowa i ciągnąca powierzchnia. Pędzle malarskie i inny sprzęt czyścić w wodzie. Najniższa temperatura powietrza to +5°C.

- 1 Oczyszczyć wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania
- 2 Zaszpachlować wszystkie dziury, pęknięcia i nierówności właściwym dla podłoża produktem
- 3 Istniejącą farbę lub lakier należy przeszlifować/zmatowić
- 4 Powierzchnię należy zagruntować produktem Hagmans Dammbindning 1K
- 5 Dla podłoży chłonnych pierwszą warstwę należy rozcieńczyć do 20% wodą. Dla podłoży niechłonnych malujemy ją nie rozcieńczonym produktem
- 6 Przy malowaniu drugiej warstwy stosujemy Hagmans 1K nie rozcieńczony. Powierzchnię można ponownie malować po 3 godzinach (w temp. +15°C)

Pamiętaj

- Zawsze pracuj zgodnie z zaleceniami marki Hagmans
- Podłoga może być użytkowana ok. 12 godzin po pokryciu
- Pełną trwałość osiąga się po 5-7 dniach

*Przy stosowaniu na drewno lub przy innych podłożach prosimy o kontakt z dystrybutorem