

TRWAŁE KOLOROWE PODŁOGI PIASKOWE

Kolorowy piasek

Gotowe do użycia kombinacje kolorów według kodów kolorów. Można uzyskać bardzo trwałe powłoki w połączeniu z Floor Paint EP-V oraz lakier grubowarstwowy EP.

Numer art.	Kolor	Opakowanie
38874	6203 Grey	8 kg
38877	6203 Grey	20 kg
37216	Sig 61	20 kg
37227	Sig 61	8 kg

Dostępny w następujących kolorach:



Paint Sand 6203 Sig 61



Instrukcja:



1 Małe pęknięcia i nierówności są naprawiane za pomocą szpachli Hagmans Floor Putty. Większe szorstkie powierzchnie należy naprawić gruboziarnistą zaprawą naprawczą.



2 Zagruntować Floor Paint EP-V w wybranym kolorze. W przypadku podłoży porowatych/chłonnych farbę rozcieńczyć 10-20% wodą. Upewnij się, że wentylacja jest dobra, aby woda rozproszyła się, zanim farba stwardnieje.



3 Alt. 1. Część powierzchni pokryć lakierem grubowarstwowym EP (na mniejszych powierzchniach ok. 5 m² należy użyć farby podłogowej EP-V). Następnie na mokry lakier posypać piaskiem malarskim. W miejscu układania kolejnej warstwy pozostaw co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni. Ma to na celu uniknięcie malowania na piasku.

Alt. 2. Całą powierzchnię pokryć lakierem Thick Film Lacquer EP. Użyj kolców, gdy piasek farby zostanie rozprowadzony w mokrym lakierze. Ważne jest, aby podłoga była pokryta wystarczającą ilością piasku.



4 Pozostaw do utwardzenia, a następnie usuń nadmiar piasku (piasek, który można ponownie wykorzystać). Zmiej powierzchnię i dokładnie odkurz.



5 Wewnątrz: Lakierować nawierzchnię 1 lub 2 razy przy użyciu Lakieru Grubowarstwowego EP. Oszacuj ok. 10 godzin między powłokami, jednak nie dłużej niż 24 godziny. Na zewnątrz: lakier nawierzchniowy co najmniej 2 razy za pomocą PU 4020. N.B. Tylko do użytku profesjonalnego.

Będziesz potrzebować

Poprawki:	Szpachla podłogowa	W zależności od rozmiaru uszkodzeń
Podkład	Floor Paint EP-V	= ok. 8 m ² /kg
Lakierowanie:	Thick Film Lacquering EP	= ok. 5 m ² /kg
Posypywanie piasku:		= ok. 0.5-0.7 m ² /kg
Lakierowanie wewnętrzne	Thick Film Lacquer EP	= ok. 2.5 m ² /kg pierwsze lakierowanie = approx. 4 m ² /kg drugie lakierowanie
Lakierowanie zewnętrzne	Top Lacquer PU 4020*	= ok. 4 m ² /l co najmniej 2 warstwy

*Tylko do użytku profesjonalnego.

Wytyczne różnią się w zależności od struktury podłogi.

Zapamiętaj

- Uwaga: Ekstremalnie wysoka temperatura m.in. bezpośrednie działanie promieni słonecznych może skrócić czas utwardzania w niektórych obszarach.
- Utwardzanie następuje przy temperaturze podłogi co najmniej +10 °C.
- Podłoga może być użytkowana ok. 1 godz. lub 24 godziny po ostatecznym lakierowaniu.
- Pełna trwałość osiągnąca jest po ok. 7 dniach.
- Czasy schnięcia i utwardzania obowiązują przez ok. 1 godz. przy temp. podłogi + 15 °C.