

PŁATKI PODŁOGOWE

Płatki podłogowe

Gotowe do użycia kombinacje kolorów, zgodnie z kodami kolorów. Stosowany do wykonywania podłóg dekoracyjnych w połączeniu z Floor Paint EP-V oraz Clear Lacquer EP-V.

Nr art.	Kolor	Waga	Nr/opak.
38721	9303 Grey	500 g	4
38725	9303 Grey	15 kg	1
38711	9424 Blue	500 g	4
38715	9424 Blue	15 kg	1

Dostępny w następujących kolorach:



Płatki farby 9303



Płatki farby 9424



Instrukcje*:

1 Mniejsze pęknięcia i nierówności naprawi się za pomocą szpachli Hagmans Floor Putty. Większe, szorstkie powierzchnie naprawia się gruboziarnistą zaprawą naprawczą.



2 Zagruntować nieobrobione powierzchnie o silnych kontrastach kolorystycznych farbą Floor Paint EP-V w wybranym kolorze. Na porowatych/chłonnych podłożach rozcieńczyć 10 - 20% wodą. Należy upewnić się czy wentylacja jest wystarczająca, aby woda woda rozproszyła się zanim farba stwardnieje.



3 Nałożyć Floor Paint EP-V na całą powierzchnię i rozprowadzić płatki farby na mokrą farbę. Oszacuj co najmniej 10 godzin czasu utwardzania. Zetrzyj lekko papierem ściernym i odkurz całą powierzchnię.



4 Lakierować powierzchnię co najmniej 2 razy lakierem bezbarwnym EP-V. Odczekać co najmniej 10 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy. Nie czekać dłużej niż 24 godziny. Alternatywnie lakierować jednorazowo lakierem Thick Film Lacquer EP. Aby spełnić wysokie wymagania dotyczące odporności na zółknięcie, należy nałożyć 2 warstwy Top Lacquer PU 4020 (Uwaga tylko do użytku profesjonalnego). Można go przemaalować po ok. 2 - 8 godzinach.



*W powyższych systemach stosuje się Floor Paint EP-V i Clear Lacquer EP-V lub lakier grubowarstwowy EP/Top Lacquer PU4020. Można również wymienić na Floor Paint 1K i Clear Lacquer 1K.

Będziesz potrzebować:

Poprawki:	Szpachla podłogowa	W zależności od rozmiaru uszkodzeń
-----------	--------------------	------------------------------------

Podkład:	Floor Paint 1K	ok. 8m ² /kg
----------	----------------	-------------------------

Farba kryjąca:	Floor Paint 1K	= 8 m ² /l
----------------	----------------	-----------------------

Łuszczenie:	Płatki podłogowe	= 20-60 m ² /kg
-------------	------------------	----------------------------

Lakierowanie:	Clear Lacquer 1K	= 10 m ² /L and lacquering.
---------------	------------------	--

Jeśli podłoga **jest narażona** na duże zużycie, np. w garażu lub jeśli istnieje ryzyko stojącej wody, polecamy system **Hagmans EP-V**.

Poprawki:	Szpachla podłogowa	W zależności od rozmiaru uszkodzeń
-----------	--------------------	------------------------------------

Podkład:	Floor Paint EP-V	ok. 8m ² /kg
----------	------------------	-------------------------

Farba kryjąca:	Floor Paint EP-V	= ok. 8 m ² /kg
----------------	------------------	----------------------------

Łuszczenie:	Płatki podłogowe	= ok. 20-60 m ² /kg
-------------	------------------	--------------------------------

Lakierowanie wewnętrzne	Clear Lacquer	= ok. 8m ² /kg
-------------------------	---------------	---------------------------

Lakierowanie zewnętrzne	EP-V Thick Film	zalecane są co najmniej 2 warstwy = ok. 5 m ² /kg /1 lakierowanie
-------------------------	-----------------	--

*Tylko do użytku profesjonalnego. Wytyczne różnią się w zależności od struktury podłogi.

Pamiętaj...

- Podłoga może być użytkowana ok. 1 - 24 godziny po ostatnim lakierowaniu.
- Pełna trwałość po 5 - 7 dniach.
- Czas schnięcia i utwardzania dotyczy podłogi w temp. powyżej 15 st. C